

## Technische Daten/technical data

**EMALIT- H      Heißgelagertes emailliertes Einscheibensicherheitsglas/  
heat soaked enamelled safety glass**

<b>Norm EN 14 179-1: 2005-08-01</b> Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas	<b>Standard EN 14 179-1: 205-08-01</b> Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass
<b>Dichte</b> 2500kg/m <sup>3</sup>	<b>Density</b> 2500kg/m <sup>3</sup>
<b>Charakteristische Festigkeit</b> <b>Email in der Druckzone</b> 120 N/mm Rechenwert 50 N/mm <sup>2</sup> (unter Einbeziehung eines Sicherheitsfaktors) abhängig von den jeweils gültigen länderbezogenen Richtlinien.	<b>Characteristic strength</b> <b>Emalit in the compression zone</b> 120 N/mm <sup>2</sup> Calculating value 50N/mm <sup>2</sup> ( using a safety factor) – dependent upon the local country regulations.
<b>Charakteristische Festigkeit</b> <b>Email in der Zugzone</b> 75 N/mm <sup>2</sup> Rechenwert 30 N/mm <sup>2</sup> (unter Einbeziehung eines Sicherheitsfaktors) abhängig von den jeweils gültigen länderbezogenen Richtlinien.	<b>Characteristic strength</b> <b>Emalit in the tension zone</b> 75 N/mm <sup>2</sup> Calculating value 30N/mm <sup>2</sup> ( using a safety factor) – dependent upon the local country regulations.
<b>Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und -unterschiede</b> 150K	<b>Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials</b> 150K
<b>Wärmeleitzahl</b> $\lambda = 1 \text{ W}/(\text{m.K})$	<b>Thermal conductivity</b> $\lambda = 1 \text{ W}/(\text{m.K})$
<b>Elastizitätsmodul</b> $7,0 \times 10^4 \text{ N}/\text{mm}^2$	<b>Modulus of Elasticity</b> $7,0 \times 10^4 \text{ N}/\text{mm}^2$
<b>Poisson-Zahl</b> $\mu = 0,2$	<b>Poisson Ratio</b> $\mu = 0,2$
<b>Linearer Ausdehnungskoeffizient</b> $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ zwischen 20°C und 80°C ca. 0,9 mm bei 100 K Temperaturdifferenz	<b>Linear coefficient of expansion</b> $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ between 20°C and 80°C approx. 0.9mm at 100 K temperature difference
<b>Spezifische Wärmekapazität</b> $c = 0,72 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg.K})$	<b>Specific heat capacity</b> $c = 0,72 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg.K})$

Bei der Anwendung sind die jeweils gültigen länderbezogenen Richtlinien zu beachten.

Country specific guidelines and regulations must be taken into consideration.